



PROTECTOR SATINADO PARA MADERAS DE RÁPIDO SECADO

DESCRIPCION

MINWAX QUICK DRYING WOODSTAIN SATIN es un recubrimiento base agua de rápido secado y máxima duración que seca en sólo 60 minutos. Protege y embellece las maderas exteriores por mucho más tiempo. Penetra en profundidad y repele el agua, protegiendo la madera de la humedad y de la formación de hongos. Evita los daños provocados por los rayos UV. No se agrieta ni descascara.

- Protector al agua para maderas exteriores
- Fácil de repintar y mantener
- Rápido secado

USOS

Para superficies de madera **exterior e interior**. Se recomienda para el tratamiento de la carpintería blanda y dura de exterior. Ideal para: portones, puertas, marcos, ventanas, aleros, celosías, cortinas, revestimientos de madera, cielorrasos de machimbre, etc. No usar en pisos, ni decks. No apto para inmersión en agua.

CARACTERISTICAS

- **Colores:** Pátina Blanca, cristal, natural, caoba y roble oscuro. Puede tonalizarse con el agregado de **Rexpar Tinte para Maderas Universal**, según sus instrucciones de uso y a través del **Sistema Tintométrico de SW**.
- (*) **Aplicación:** A pincel. Mezclar bien antes de usar. Aplicar tres manos de **MINWAX QUICK DRYING WOODSTAIN SATIN** en el sentido de las vetas de la madera, lijando suavemente y eliminando el polvillo con un trapo. Para la primera mano se debe diluir el producto -en todos los casos- con un 50% de agua. La segunda y la tercera; con un 10% (puede variar en función de la aplicabilidad, la absorción de la madera, etc).
- **Secado:** 1 hora al tacto; en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 3 horas entre mano y mano de aplicación.
- **Rendimiento:** De 10 a 14 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo, naturaleza y absorción de la madera.
- **Acabado:** Satinado.

MODO DE EMPLEO

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: Libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, óxido, salitre, etc.

Maderas Nuevas:

Lijar con lija N° 150-180 en el sentido de las vetas. Eliminar el polvillo con un trapo húmedo y dejar secar. No utilizar viruta de metal. Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos, se recomienda la aplicación previa de un preservador para madera, de acuerdo a sus instrucciones de uso. Terminar el trabajo con **MINWAX QUICK DRYING WOODSTAIN SATIN** según se indica en el párrafo de Aplicación (*).

NOTA 1: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con thinner. En caso de maderas duras tales como lapacho, anchino, etc, se recomienda abrir los poros con lija Nro. 80-120 y respetar la máxima dilución indicada.

Maderas a Repintar:

Cualquiera sea el estado en que se encuentre la película de barniz, laca, protector, lasur, etc, se deberá eliminar por completo con lija, espátula y/o removedor. Enjuagar, dejar secar y proceder como en el caso de maderas nuevas. Terminar el trabajo con 3 manos de **MINWAX QUICK DRYING WOODSTAIN SATIN**. En ningún caso es aconsejable aplicar manos adicionales.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la madera utilizar **Rexpar Masilla de Relleno**.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- En caso de usar más de un envase, mezclar sus contenidos para asegurar un color uniforme
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente
- No aplicar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Para limpiar las superficies protegidas con protector para madera, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo agua y un paño suave
- Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente mientras el producto esté húmedo
- Una vez seco, utilizar thinner
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No ingerir.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: 0-800-333-0160 / (0054) 011 4654-6648. Emergencias con Materiales Peligrosos: 0-800-222-2933 / (0054) 011 4613 1100 / Uruguay: Centro de Información y asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

% de Sólidos en peso: 32 - 37 %

Peso Específico: 1,00-1,10 g/cm³

Envejecimiento acelerado: Mínimo 2000 HS QUV-A

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica -relativos a la aplicación y al uso final del producto- están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011